

BRUNOX[®] IX 50 High – Tec - Langzeit-Korrosionsschutz (12 - 36 Monate) / Schmiermittel

1. Produktbeschreibung BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] IX 50 ist ein hochwertiges Langzeit-Korrosionsschutz-Produkt für metallische Fabrikate und Maschinen.
2. Wirkungsweise BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] IX 50 bildet einen sehr gleichmässigen, nicht trocknenden Korrosionsschutzfilm, der auch Ecken und Kanten vollständig bedeckt. Aufgrund der Penetrationseigenschaften gewährleistet es auch einen guten Schutz an schwer zugänglichen Stellen. Der zusammenhängende Korrosionsschutzfilm bietet hervorragenden Schutz auch gegen saure Atmosphären und andere Umwelteinflüsse.
3. Anwendungsbereich BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] IX 50 wird als Langzeit-Korrosionsschutz für metallische Fabrikate und Maschinen für Lagerung und Transport in geschlossener Umgebung eingesetzt. Selbstverständlich kann es auch für den Aussenbereich angewendet werden, es resultieren dann kürzere Standzeiten.
4. Anwendung BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] IX 50 wird auf die trockene Oberfläche gleichmässig aufgetragen, ev. in 2 Schichten, mittels Pinsel, Airless- oder Druckluft-Pistole. Die zu behandelnden Teile können auch getaucht werden.
Die aufgetragene Schichtdicke soll ca. 5 - 20 Mikron sein, d.h. pro 1l können 40 - 20 m² Oberfläche behandelt werden.
BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] IX 50 kann nach erfolgtem Schutz mit Reinigungsmittel, z.B. anionischen Netzmitteln entfernt werden.
5. Gebindegrössen 400 ml Spraydosen (FCKW-frei), 5 l, 20 l, 200 l
6. Technische Daten
- | | |
|---------------------|---|
| Aussehen: | oliv-gelblich |
| Spez. Gewicht: | 0,838 ± 0,02 g/cm ³ |
| Viskosität: | 25 mPa s. - 120 mPa s., thixotrop |
| Flammpunkt: | Aerosol: <0 °C
Bulk: 51 °C |
| Wärmebeständigkeit: | bis 100° C langfristig |
| Ergiebigkeit: | |
| Konsistenz: | ca. 40 m ² /l bei 5 my Schichtdicke
pastöser Schutzfilm |

Die in der Produktbeschreibung aufgeführten Informationen sind nach unseren besten Kenntnissen wahrheitsgetreu und zuverlässig wiedergegeben und stützen sich auf den heutigen Stand unseres Wissens. Je nach Sorgfalt und Verarbeitung, auf die wir keinen Einfluss haben, sind die Werte mit Streuungen. Unsere Garantieverpflichtung beschränkt sich daher auf die Qualität der gelieferten Ware.

BRUNOX[®] IX 50 Langzeit-High-Tec-Korrosionsschutz und Schmiermittel

BRUNOX[®]-Korrosionsschutz-Produkte von

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH-8732 Neuhaus/SG

29.10.2009/ BL/ns